

ООО «ПетроИнжиниринг»

117630, Москва, парк Воронцовский, д. 3А
Тел.: (499) 372-07-07 Факс: (495) 988-43-37 E-mail: info@petroin.ru

ПАСПОРТ

Xanthan Petro L

(Ксантановая камедь)

ISO 13500:2008 п.19, ТУ 2458-007-89593895-2010 с изм.1,2,3,4

Партия № 3220812023 Масса, кг 11 000
Дата изготовления 12.08.2022 Тара 25 кг, мешок

№ п.п.	Наименование показателей	Норма по ISO, ТУ	Результаты анализа
1	2	3	4
1	Внешний вид	Порошкообразный материал	Соответствует
2	Массовая доля влаги, не более	13	10,5
3	Водородный показатель, 1,0% раствор	7-9	7,3
4	Крахмал, гуар или его производные	отсутствие	отсутствие
5	Показания ротационного вискозиметра API (F0.2) при 300 об/мин по минерализованному раствору (вязкость), не менее	55 (11 мПа*с)	73,0
6	Показания ротационного вискозиметра API (F0.2) при 6 об/мин по минерализованному раствору (вязкость), не менее	18 (180 мПа*с)	22,5
7	Показания ротационного вискозиметра API (F0.2) при 3 об/мин по минерализованному раствору (вязкость), не менее	16 (320 мПа*с)	19,5
8	Вязкость по Брукфилду, 1,5 об/мин по минерализованному раствору, мПа*с, не менее	1950	3140
9	* Содержание хлорорганических соединений (ХОС), четвертичных аммониевых соединений (ЧАС), ppm	отсутствует	отсутствует

* методика тестирования в соответствии с ГОСТ Р 52247-2004 метод В

Начальник ОТК _____ (_____) «В» сентябрь 2022 г.

Продукт соответствует требованиям ISO 13500:2008 п.19
ТУ 2458-007-89593895-2010 с изм.1,2,3,4

Гарантийный срок хранения  2 года со дня изготовления.