

ООО «ПетроИнжиниринг»

117630, Москва, парк Воронцовский, д. 3А

Тел.: (499) 372-07-07 Факс: (495) 988-43-37 E-mail: info@petroin.ru

ПАСПОРТ

PAC LV

(Полианионная целлюлоза низкой вязкости)

TY 20.16.59-031-89593895-2018

Партия № 20032003

Масса, кг 20000

Дата изготовления 20.03.2020г.

Тара мешки по 25кг

№ п.п.	Наименование показателей	Норма	Результаты анализа
1	2	3	4
1	Массовая доля воды, %, в пределах	0-10	7.5
2	Содержание крахмала и его производных	отсутствие	отсутствие
3	Какущаяся вязкость минерализованного раствора, мПа*с	Не более 30	24.0
4	Объем фильтрата по глинистой суспензии $2V_c$, см 3 /7,5-30 мин, не более	16,0	12.2

Анализ провел

Начальник ОТК

(_____) «21» марта 2020 г.

(_____) «21» марта 2020 г.

Продукт соответствует требованиям ТУ 20.16.59-031-89593895-2018

Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления.