

Аттестат аккредитации № ИЛ 020-19 до 10.07.2024 г.
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА («ТЭКСЕРТ»)

ПРОТОКОЛ № 2210/03

Производитель/поставщик ООО «ПетроИнжиниринг»

Наименование пробы: «Ксантановая камедь Xanthan Petro» марка «L», (ТУ 2458-007-89593895-2010 с изм. 1-4)

Дата выработки: 06.2022 г., № 3220619040

Величина партии/пробы: данные отсутствуют /0,5 кг

Дата получения пробы: 10.10.2022 г.

Дата и место отбора пробы: склад готовой продукции

Регистрационный номер пробы: 2210/03

Дата проведения испытаний: октябрь 2022 г.

Проба испытана на соответствие: ISO 13500:2008 «Petroleum and natural gas industries. Drilling fluid materials. Specifications and tests» (Нефтяная и газовая промышленность . Материалы буровых растворов. Технические условия и испытания)

Дополнительная информация: выходной контроль

Результаты испытаний:

Технический показатель качества		Нормируемые показатели	Результаты испытаний	Метод испытания
1.	Присутствие крахмала, гуара и их производных	отсутствие	отсутств.	п. 19.2, п. 19.3 ISO 13500:2008
2.	Содержание воды масс. %	не более 13,0	7,0	п. 19.4 ISO 13500:2008
3.	Частиц размером: 425 мкм масс. % 75 мкм	не менее 95,0 не более 50,0	97,3 26,7	п. 19.5 ISO 13500:2008
4.	Массовая доля влаги %			п. 19.5 ISO 13500:2008
5.	Вязкость (вискозиметр Brookfield DV 2T LV при 1,5 об/мин) мПа·с	не менее 1950	3816	п. 19.7 ISO 13500:2008
	Показания ротационного вискозиметра при: 300 об/мин град./ мПа·с 6 об/мин 3 об/мин	не менее 55/11 не менее 18/180 не менее 16/320	81 / 16 25 / 250 21 / 420	п. 19.6 ISO 13500:2008

Аттестат аккредитации № ИЛ 020-19 до 10.07.2024 г.
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА («ТЭКСЕРТ»)

Заключение: предоставленная проба «Ксантановая камедь Xanthan Petro» марка «L», (ТУ 2458-007-89593895-2010 с изм. 1-4) по всем параметрам соответствует заявленным характеристикам, согласно требованиям по ISO 13500:2008.

Примечания:

1. протокол касается только образцов, подвергнутых испытаниям.
2. протокол об испытаниях не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «ПолиЭко-Наука».

